

adicol®

en la mezcla

DA COLOR...

A la mezcla de las juntas y boquillas para...
Pegar ladrillo aparente, fachaletas, tejas, losetas, celosías, cantera, etc.
Adicol es un producto especial formulado para pigmentar integralmente morteros de pega y repello.

COLOR: BARRO CRUDO

FT21V1.1

DESCRIPCION:

ADICOL® Es un Aditivo colorante de origen natural para decorar la junta del mortero de pega de ladrillos vistos de barro artesanal y extruido, bloques aparentes de cemento, bloques de sillar, decora la boquilla de las fachaletas, piedras de recubrimiento, baldosas de piso, etc. **DA COLOR** al concreto en pavimentos lisos e impresos, elementos estructurales aparentes como castillos, columnas, cadenas y traveses, mortero de repello, para elaborar piedra artificial, adoquines, bloques de cemento, pasta de yeso, etc. **DISEÑO.** La mezcla de los pigmentos ya está diseñada para obtener la gama de tonos de los colores elegidos para decorar y brindar una estética arquitectónica a los elementos y materiales mencionados.

DOSIS DE APLICACIÓN. EN CEMENTO BLANCO. Se obtiene una gama amplia de tonalidades aplicando del **1% al 3%**, en este tipo de cemento los tonos son claros. **EN CEMENTO GRIS.** Se obtiene también una gama amplia de tonalidades aplicando del **1% al 4%**, la diferencia consiste en que en este tipo de cemento los tonos son oscuros.

Los porcentajes indicados son en base al peso de la mezcla del cemento y agregados.

Se recomienda obtener una muestra con la mezcla de cemento, agregados y porcentaje de **ADICOL**, para obtener el tono de su elección. Para preparar la muestra, tome **0.500 kg** de mezcla de cementantes y arena; agregue **1%=5g. 2%=10g. 3%=15g. 4%=20g.** Usted obtendrá cuatro tonalidades color tierra para que elija la que mejor le va a su decoración de juntas o boquillas.

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN. Es apropiado para interiores y exteriores.

EN MUROS DE LADRILLO O BLOQUE. Para reducir el costo de la mezcla decorada, aplíquese:

A) MURO APARENTE UNA CARA: Una mezcla de cementantes, arena y **ADICOL**, sólo en el borde del lado aparente del muro.

B) MURO APARENTE DOS CARAS: La misma mezcla en los dos bordes de ambas caras del muro.

C) RECUBRIMIENTOS DE FACHALETA, PIEDRA, CEMENTO, ETC. Para pegarlos al muro utilice cualquier tipo de adhesivo apropiado a mampostería y para emboquillar utilice la mezcla de cementantes, arena fina y **ADICOL**, como se indica en la imagen siguiente:

OBSERVACIONES y RECOMENDACIONES.

Mezcle perfectamente los polvos de cementantes, arena y **ADICOL en SECO**, una vez que su mezcla sea homogénea, agregue el agua que le recomienda el fabricante de los cementantes o la norma para morteros de pega que señala: Agregue el mínimo de agua que sea suficiente para obtener una mezcla trabajable. Entre los cementantes puede considerar el uso de cal en cantidad de **1/4** de tanto respecto de la cantidad del cemento que utilice.

Manténgase bien cerrado si no está en uso, material sensible a la humedad de medio ambiente.

Propiedad de los pigmentos: Opacidad o capacidad cubriente. Resistencia a la luz. Resistencia a la cal, solubilidad en agua, absorción del aceite.

TABLA 1

Mezcla de Polvos. (Cemento, Cal, Arena)	Agregue Adicol Barro	Gama de Tonos
100 K.	2 K. (2%)	Barro Crudo
100 K.	3.5 K. (3.5%)	Barro Húmedo
100 K.	5 K. (5%)	Barro Cocido

El tono variará de acuerdo al porcentaje de adicol que se agregue a la mezcla.

PRESENTACIÓN:

ADICOL BARRO CRUDO viene en Paquete con 2kg.
Caja con 10 paquetes.

NO SE DEJE ALCANCE DE LOS NIÑOS.
PRODUCTO NO INFLAMABLE
EVITE ASPIRARLO



Bldv. Adolfo López Mateos No. 3 Col. Potrero C.P. 52975 Atizapán de Zaragoza, Edo. De Méx. Tel./Fax: 5365-2382 ventas@probarro.com.mx
www.probarro.com.mx

